

### APPRÊT ACRYLIQUE 2K 4:1

#### DEFINITION

L'**Europrimer express** est un apprêt acrylique bi-composant pour la réparation de carrosseries. Dans le développement de l'**Europrimer express**, on a pris spécialement soin de ces aspects: sa grande capacité de remplissage, son ponçage facile, sa qualité et sa facilité d'application à l'atelier.

L'**Europrimer express** possède un pouvoir isolant optimal en plus d'une excellente adhérence sur les mastics, les apprêts et les peintures sèches convenablement poncées.

L'**Europrimer express** est respectueux de l'environnement en raison de sa faible émission en VOC.

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES



<b>Nature:</b>	Acrylique 2 composants
<b>Couleur:</b>	E0 - Blanc E1 - Gris E6 - Noir
<b>Poids spécifique:</b>	1,6 kg/l à 20°C

	<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	
<b>Epaisseur du film sec:</b>	70-90 microns	50 microns	Par couche
<b>Extrait sec:</b>	70%	63%	Proportion de mélange
<b>VOC:</b>	< 250 g/l	< 250 g/l	Proportion de mélange Primer Surfacer/ Apprêt surfaçant SOR-2009-197
<b>Rendement:</b>	9 m <sup>2</sup> /l	12 -18 m <sup>2</sup> /l	Par couche




#### PRODUITS COMPLEMENTAIRES

C5000 Durcisseur standard  
Z-81 Diluant standard





#### PREPARATION DE LA SURFACE

PROCÉDÉ PONÇABLE		Mastics	Peintures OEM	Cataforesis
	P320			
	DA93	√	√	√




## PROPORTION DE MELANGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>		<i>Isolant</i>	
		<i>Vol</i>	<i>Poids</i>	<i>Vol</i>	<i>Poids</i>
	<b>Europrimer express</b>	4	100	4	100
	<b>C5000</b>	1	19	1	19
	<b>Z81</b>	5 - 10	3 - 5	1	14
	<b>F/4 à 20°C</b>	50"		19"	
	<b>C5000</b>	20' - 40'		20' - 40'	


## METHODE D'APPLICATION

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>
			<b>HVLP</b>
	1,5 -2,5 bar	1,5-2,5 bar	
	<b>Couches</b>	2	2
	<b>20°C</b>	5' a 10'	5' a 10'






## SECHAGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>
 20°C	C5000	2 h	1,5 h
 60°C	C5000	30'	30'
 OC - 80cm	FLASH OFF	5'	5'
	FULL BAKE	7'	7'

## PONÇAGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>
 ORBITE 3 - 5	INITIAL	P320	P400
	FINAL	P600	P600
	INITIAL	P600	P600
	FINAL	P800	P800

## TABLE DES COULEURS

Grey Choice	Colores	Proportion de mélange % poids		Finitions recommandés
R1		100:0 (E0:E6)	100:0:0 (E0:E1:E6)	Blanc Jaune Orange
R2		94:6 (E0:E6)	90:10:0 (E0:E1:E6)	Rouge
R3		60:40 (E0:E6)	0:100:0 (E0:E1:E6)	Vert, bleu et gris clairs Vert, bleu, rouge et gris métallisés clairs Jaune, beige, orange métallisés
R4		35:65 (E0:E6)	0:60:40 (E0:E1:E6)	Vert, bleu et gris foncés Vert, bleu et gris métallisés foncés
R5		0:100 (E0:E6)	0:0:100 (E0:E1:E6)	Noir Noir métallisés

## ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

## SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

## STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

## GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

*Ces produits sont réservés à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité doit être consultée avant utilisation et les avertissements qui figurent sur les emballages des produits doivent être respectés. Son utilisation correcte, est liée en fonction de sa finalité et dans le respect de ses données techniques et de sécurité, fournies dans ces documents, est de la seule et exclusive responsabilité de l'utilisateur. ROBERLO S.A.U décline toute responsabilité en raison de l'utilisation incorrecte de tout produit.*

*Les informations contenues dans cette documentation sont basées sur nos connaissances scientifiques et techniques à la date de publication. ROBERLO S.A.U se réserve le droit de modifier et / ou de supprimer tout ou partie des informations à tout moment et sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la mise à jour des informations. La dernière version de ce document remplace toutes les versions précédentes.*

*Toutes les clauses incluses dans ce document sont applicables à tout changement ou modification futur. Pour toute information technique supplémentaire, consultez notre service client ou notre service technique.*